Ampatex® A primo plus

www.ampack.biz

Nicht brennbare, reflektierende Dampfbremse und Elektrosmogsperre
Pare-vapeur et barrière électrosmog à surface ignifuge et réfléchissante
Freno vapore e barriera elettrosmog riflettente non infiammabile
Non-combustible reflective vapour check and electrical smog barrier

1,2 m × 35 m

42 m² / s_d: 50 m

innen
intérieur | interno
internal

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details		
Breite	**Largeur**	**Larghezza**	**Width**	1,2 m	
Länge	**Longueur**	**Lunghezza**	**Length**	35 m	
Gewicht	**Masse**	**Massa**	**Mass**	420 g / m²	EN 1849-2
Dicke	**Epaisseur**	**Spessore**	**Thickness**	0,37 mm	
Höchstzugkraft	**Force de traction maximale**	**Forza di trazione**	**Maximum tensile strength**		
längs	longitudinale	max. longitudinale	longitudinal	2750 N / 5 cm	EN 12311-1
quer	transversale	max. trasversale	transverse	2280 N / 5 cm	EN 12311-1
Dehnung	**Dilatation**	**Allungamento**	**Elongation**		
längs	longitudinale	longitudinale	longitudinal	4,8 %	EN 12311-1
quer	transversale	trasversale	transverse	4,6 %	
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	**Résistance à la déchirure (clou)**	**Resistenza allo strappo (chiodi)**	**Resistance to further tearing (nail)**		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	500 N	EN 12 310-1
quer	sens transversal	trasversale	transverse	500 N	EN 12 310-1

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details		
Brandverhalten	**Réaction au feu**	**Comportamento alla combustione**	**Fire behaviour**	A2-s1, d0 CH: RF 1	EN 13 501-1 VKF
Wasserdichtheit bei 2 kPa	**Étanchéité à l'eau à 2 kPa**	**Tenuta all'acqua a 2 kPa**	**Waterproofing at 2 kPa**	bestanden / réussi / superato / passed	EN 1928
Überlappungsbreite	**Largeur de recouvrement**	**Larghezza della sovrapposizione**	**Width of overlap**	10 cm	
Geradheit	**Rectitude**	**Rettilineità**	**Straightness**	< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Temperatur-beständigkeit	**Résistance thermique**	**Resistenza alla temperatura**	**Temperature resistance**	–35°C – +90°C	
Emissivität	**Émissivité**	**Emissività**	**Emissivity**	5 %	
Reflexivität	**Réflexivité**	**Riflettanza**	**Reflectivity**	95 %	
Luftdichtheit	**Étanchéité à l'air**	**Tenuta all'aria**	**Airtightness**	luftdicht / Étanche à l'air / ermetico / airtight	

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Die 20-jährige Premium-Garantie von Ampack deckt während der ersten 10 Jahre Material-, Ein- und Ausbaukosten und während weiterer 10 Jahre die Materialkosten.

La garantie premium de 20 ans d'Ampack couvre les frais de matériel, de montage et de démontage pendant les 10 premières années et les frais de matériel pendant les 10 années suivantes.

La garanzia Premium di Ampack della durata di 20 anni copre per i primi 10 anni i costi del materiale, i costi di montaggio e smontaggio, mentre per gli altri 10 anni copre soltanto i costi del materiale.

Ampack's 20-year Premium Guarantee covers material costs as well as installation and dismantling costs in the first 10 years, and material costs for a further 10 years.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

CE 13984

7 640442 092145

Einsatzgebiete und Besonderheiten

> s_d-Wert 50 m: Dampfbremse
> Brandverhalten: A2-s1,d0
Brandverhalten (CH): RF 1
> Nicht brennbar: hemmt Brandentstehung bzw. Ausbreitung und minimiert Rauchentwicklung
> Extrem hohe Reissfestigkeit: hält Dämmstoff im Gefach
> Oberfläche aus mikroperforierter Aluminiumfolie: reflektiert Wärme und Elektrosmog

Verlegetipps

Ampatex® A primo plus ist Dampfbremse und Luftdichtung zugleich. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen, Anschlüsse und Durchbrüche müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche sind abzudichten.

Ampatex® A primo plus wird im trockenen Innenausbau warmseitig der Wärmedämmschicht eingesetzt und im Überlappungsbereich mit Klammern oder Nägeln verdeckt befestigt. Die glatte, bedruckte Seite zeigt dabei zum Raum und auf dieser wird verklebt. Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen 10 cm überlappen. Überlappungen mit den integrierten Tapes oder dem Systemklebeband **Ampacoll® A Tape silver** luftdicht verkleben. Klebestellen gründlich anreiben. Querstösse ebenfalls 10 cm überlappen und mit **Ampacoll® A Tape silver** verkleben. Auf nicht nagelbaren Unterkonstruktionen stellt das doppelseitige Klebeband **Ampacoll® DoubleSeal** eine Montagehilfe dar. Durch Anbringen der raumseitigen Verkleidung erfolgt dann die definitive Befestigung. Der Flüssigklebstoff **Ampacoll® Profix** kann für Anschlüsse verwendet werden. Diese sind durch die Bahn bzw. das Klebeband **Ampacoll® A Tape silver** zu überdecken.

Poröse oder staubige Untergründe mit **Ampacoll® Primax** oder **Ampacoll® Airmax** vorbehandeln.

Emploi et caractéristiques

> valeur s_d 50 m : Pare-vapeur
> Réaction au feu : A2-s1, d0
Réaction au feu (CH) : RF 1
> Ignifuge : inhibe la formation et la propagation du feu et minimise le dégagement de fumée
> Résistance à la déchirure extrêmement élevée : maintient le matériau isolant dans l'interstice
> Surface en film d'aluminium microperforé : réfléchit la chaleur et l'électrosmog

Conseils de pose

Ampatex® A primo plus a une double fonction de pare-vapeur et de couche d'étanchéité à l'air. Tous les joints, fentes, recouvrements, raccords et pénétrations doivent être étanches à l'air. Les parties détériorées en surface doivent être rendues étanches.

Ampatex® A primo plus est appliqué, en aménagement intérieur sec, du côté chaud de la couche isolante, puis agrafé ou cloué de façon invisible dans la zone de recouvrement. La face lisse imprimée est disposée côté pièce avant d'être encollée. Lors de la pose, il convient de prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés. Coller de manière étanche à l'air les recouvrements à l'aide des rubans adhésifs intégrés ou le système de ruban adhésif **Ampacoll® A Tape silver**. Maroufler minutieusement les zones de collage. Faire se chevaucher également les joints transversaux de 10 cm et les coller avec **Ampacoll® A Tape silver**. Sur des sous-constructions n'acceptant pas les clous, le ruban adhésif double-face **Ampacoll® DoubleSeal** facilite le montage. La fixation définitive est assurée par la pose du revêtement côté pièce. La colle liquide **Ampacoll® Profix** peut être utilisée pour les raccords. Ces derniers doivent être recouverts par le lé ou le ruban adhésif **Ampacoll® A Tape silver**.

Traiter préalablement les supports poreux ou poussiéreux avec **Ampacoll® Primax** ou **Ampacoll® Airmax**.

Campi d'applicazione e particolarità

> Valore s_d 50 m: freno vapore
> Comportamento al fuoco: A2-s1,d0
Comportamento al fuoco (CH): RF 1
> Non infiammabile: inibisce la formazione e la propagazione di incendi e riduce al minimo lo sviluppo di fumo
> Resistenza allo strappo estremamente elevata: mantiene il materiale coibente nell'intercapedine
> Superficie in pellicola di alluminio microperforata: riflette calore ed elettrosmog

Consigli per la posa

Ampatex® A primo plus è al contempo freno vapore e strato ermetico all'aria. Tutti i giunti, le fessure, le sovrapposizioni, i raccordi e i passaggi devono essere realizzati a tenuta d'aria. I danni sulla superficie vanno chiusi ermeticamente.

Ampatex® A primo plus viene inserito a secco nell'allestimento interno sul lato caldo dello strato termoisolante e fissato a scomparsa con graffe e chiodi nella zona di sovrapposizione. Viene incollato sul lato liscio e stampato, rivolto verso l'ambiente. Durante la posa verificare che i teli si sovrappongano di 10 cm. Incollare a tenuta d'aria le sovrapposizioni con i tape integrati o il nastro adesivo di sistema **Ampacoll® A Tape silver**. Fare aderire bene i punti con la colla. Sovrapporre anche i giunti trasversali di 10 cm e incollare con **Ampacoll® A Tape silver**. Su sottostrutture non inchiodabili il nastro biadesivo **Ampacoll® DoubleSeal** rappresenta un ausilio per la posa. Applicando l'incollaggio lato ambiente avviene poi il fissaggio definitivo. L'adesivo liquido **Ampacoll® Profix** può essere utilizzato per i raccordi. Questi devono essere ricoperti con il telo o il nastro adesivo **Ampacoll® A Tape silver**.

Trattamento preliminare di supporti porosi o polverosi con **Ampacoll® Primax** o **Ampacoll® Airmax**.

Areas of application and special features

> s_d value 50 m: vapour check
> Fire behaviour: A2-s1,d0
> Non-combustible: inhibits fire from starting or spreading and minimises smoke development
> Extremely high tensile strength: holds insulating material securely in place
> Surface made of micro-perforated aluminium foil: reflects heat and electromagnetic radiation

Tips for laying

Ampatex® A primo plus functions as both a vapour check and an airtight layer. All joints, crevices, overlaps, connections and holes must be airtight. Any damage to the area must be sealed.

Ampatex® A primo plus is installed on the warm side of the insulation in dry interior construction and fixed in the overlap area using concealed staples or nails. The smooth, printed side faces the interior of the room and is the side used for bonding. Ensure that the membranes overlap by 10 cm during installation. Seal the overlaps to form an airtight bond using the integrated tapes or the system adhesive tape **Ampacoll® A Tape silver**. Rub down adhered areas thoroughly. Cross joints must also overlap by 10 cm and be bonded with **Ampacoll® A Tape silver**. On furring that cannot be nailed, the double-sided adhesive tape **Ampacoll® DoubleSeal** serves as a mounting aid. The final fixing is carried out when the interior lining is installed. **Ampacoll® Profix** liquid adhesive can be used for connections. These must then be covered with the membrane or the adhesive tape **Ampacoll® A Tape silver**.

Porous or dusty surfaces should be pre-treated with **Ampacoll® Primax** or **Ampacoll® Airmax.**

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9404 Rorschacherberg
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch