

**Déclaration des performances  
Ampatop® Aero TR2: 1,50 x 50 m**

Ampack AG • Bautechnik  
Seebleichstrasse 50  
Postfach  
CH-9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch



www.ampack.ch

Position	Description des performances
1	<b>Code d'identification clair du type de produit:</b> Ampatop Aero TR2
2	<b>Numéro de série servant à identifier le produit de construction conformément à l'article 11, alinéa 4:</b> Ampatop Aero TR2
3	<b>Emploi prévu par le fabricant du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable:</b> Ecran de toiture selon DIN EN 13859-1 - Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 1: Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus; version allemande EN 13859-1:2010
4	<b>Nom du produit et adresse de contact conformément à l'article 11, alinéa 5:</b> Ampatop Aero TR2  Ampack AG Seebleichstrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	<b>Nom et adresse des fondés de pouvoir conformément à l'article 12, alinéa 2:</b> Ampack AG Seebleichstrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	<b>Système d'évaluation et de contrôle des performances conformément à l'annexe V, point 1.4. de l'OPCo:</b> Système 3
7	<b>Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s'applique une norme européenne harmonisée:</b> Technicky A Skusobny Ustav Stavebny n.O. (NB 1301) a délivré des rapports du test.
8	<b>Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été établie:</b> -

<b>Ampatop Aero TR2</b>					
Norme européenne harmonisée:	EN 13859-1				
<b>Principales caractéristiques</b>			<b>Performance</b>		
<b>Propriété</b>	<b>Méthode</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur nominale</b>	<b>Valeur minimale</b>	<b>Valeur maximale</b>
Masse surfacique	DIN EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	150	-4,2	+14,8
Largeur	DIN EN 1848-2	m	1,50	- 0,007	+0,023
Longueur	DIN EN 1848-2	m	50		+0,5
Rectitude	DIN EN 1848-2	mm / 10 m	< 75		
Réaction au feu	DIN EN 13 501-1 EN ISO 11925-2	-	E	-	-
Résistance à la pénétration d'eau	EN 1928	Classe	W 1		
Résistance à la pénétration d'eau après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	Classe	W 1		
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931 et EN ISO 12572	m	0,05	-0,025	+0.05
Force de traction longitudinale maximale	EN 12 311-1	N/5 cm	315	-65	+85
Force de traction longitudinale maximale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	295	-91	
Force de traction transversale maximale	EN 12 311-1	N/5 cm	220	-20	+80
Force de traction transversale maximale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	225	-82	
Dilatation longitudinale	EN 12 311-1	%	60	-20	+50
Dilatation longitudinale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	%	45	-6	
Dilatation transversale	EN 12 311-1	%	70	-20	+40
Dilatation transversale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	%	47	-7	
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens longitudinal	EN 12 310-1	N	180	-30	+100
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens transversal	EN 12 310-1	N	220	-70	+80
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	%	< 1		
Comportement au pliage à froid (flexibilité)	EN 1109	°C	-40		
Résistance au passage de l'air	EN 13859-2, point 4.3.4 EN 12114	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> x h x 50 Pa	0		
Résistance à la pression hydrostatique	Consigne du fabricant	cm	-		
Résistance thermique	Consigne du fabricant	° C	-40 à +80		
Étanchéité à la pluie battante	Essai sous pluie battante TU Berlin	-	réussi		
Exposition aux intempéries	Consigne du fabricant	Jour	15		
Suisse: SIA 232/1			-		
France: Classement E.S.T	selon le CSTB	-	E1/Sd1/Tr2		
Matériaux dangereux	A préciser	-	Aucun		

10

**La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée mentionnée au point 9:**

La responsabilité quant à l'établissement de cette déclaration des performances incombe entièrement au fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Rorschach, le 21.06.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U. Höing', is written in a cursive style.

Ulrich Höing  
Directeur technique et développement, Ampack AG, Rorschach