

**Dichiarazione delle prestazioni**  
**Ampatop Seal: 1,5 x 30 m**

Ampack AG • Bautechnik  
Seebleichestrasse 50  
Postfach  
CH-9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch



www.ampack.ch

Posizione	Descrizione delle prestazioni
1	<b>Codice di riconoscimento univoco del tipo di prodotto:</b> Ampatop Seal
2	<b>Codice del tipo per l'identificazione del prodotto da costruzione secondo articolo 11 capoverso 4:</b> Ampatop Seal
3	<b>Scopo d'impiego previsto dal fabbricante per il prodotto da costruzione secondo le specifiche tecniche armonizzate applicabili:</b> Telo di sottotetto secondo DIN EN 13859-1 - Teli di impermeabilizzazione - Definizione e caratteristiche dei teli di sottotetto - Parte 1: Teli di sottotetto per coperture; versione tedesca EN 13859-1:2010
4	<b>Nome del prodotto e indirizzo secondo articolo 11 capoverso 5:</b> Ampatop Seal  Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	<b>Nome e indirizzo del mandatario secondo articolo 12 capoverso 2:</b> Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	<b>Sistema per la valutazione e il controllo della prestazione del prodotto secondo Appendice V, punto 1.4. della OProdC:</b> Sistema 3
7	<b>Dichiarazione delle prestazioni per un prodotto da costruzione per il quale esiste una norma europea armonizzata:</b> MPA Erwitte (0432) ha svolto la verifica del comportamento alla combustione. KIWA TBU Greven (0799) ha svolto la verifica della tenuta all'acqua.
8	<b>Dichiarazione delle prestazioni per un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:</b> -

<b>Ampatop Seal</b>					
<b>Norma europea armonizzata:</b>		<b>EN 13859-1</b>			
<b>Caratteristiche essenziali</b>			<b>Prestazione</b>		
<b>Caratteristica</b>	<b>Metodo</b>	<b>Unità</b>	<b>Valore nominale</b>	<b>Valore minimo</b>	<b>Valore massimo</b>
Massa per unità di area	DIN EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	350	-10 %	+10 %
Larghezza	DIN EN 1848-2	m	1,5	-0.5 %	+1.5 %
Lunghezza	DIN EN 1848-2	m	30	- 0%	
Rettilinearità	DIN EN 1848-2	mm / 10 m	< 30		
Comportamento alla combustione	DIN EN 13 501-1 EN ISO 11925-2	-	E	-	-
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	EN 1928	Classe	W 1		
Resistenza alla penetrazione dell'acqua in base all'invecchiamento	EN 13859-1, Appendice C, EN 1297, EN 1296	Classe	W 1		
Permeabilità al vapore acqueo	EN 1931 risp. EN ISO 12572	m	≤ 0,18	-0,08	+0,08
Forza di trazione max. longitudinale	EN 12 311-1	N/5 cm	400	-45	+45
Forza di trazione max. longitudinale in base all'invecchiamento	EN 13859-1, Appendice C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	400	-45	+45
Forza di trazione max. trasversale	EN 12 311-1	N/5 cm	300	-45	+45
Forza di trazione max. trasversale in base all'invecchiamento	EN 13859-1, Appendice C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	400	-45	+45
Allungamento longitudinale	EN 12 311-1	%	50	-20	+20
Allungamento longitudinale in base all'invecchiamento	EN 13859-1, Appendice C, EN 1297, EN 1296	%	50	-20	+20
Allungamento trasversale	EN 12 311-1	%	70	-20	+20
Allungamento trasversale in base all'invecchiamento	EN 13859-1, Appendice C, EN 1297, EN 1296	%	70	-20	+20
Resistenza allo strappo (chiodi) longitudinale	EN 12 310-1	N	210	-35	+35
Resistenza allo strappo (chiodi) trasversale	EN 12 310-1	N	280	-35	+35
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	%	-2		
Comportamento alla piegatura a freddo (pieghevolezza)	EN 1109	°C	-20		
Resistenza alla penetrazione dell'aria	EN 13859-2, pt. 4.3.4 EN 12114	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> x h x 50 Pa	non richiesto		
Resistenza alla pressione dell'acqua	Dati del produttore	cm	>400		
Resistenza alla temperatura	Dati del produttore	° C	-40 bis +80		
Tenuta all'acqua	Test di tenuta all'acqua TU Berlino	-	superato		
Esposizione alle intemperie	Dati del produttore	Mesi	3		
Germania: classe secondo ZVDH	Schede tecniche dei prodotti teli di sottotetto	-	UDB-A / USB-A		
Germania: adatto come copertura di ripiego	Dati del produttore		si		
Svizzera: SIA 232/1			Telo di sottotetto per sollecitazioni elevate ed eccezionali secondo		
Austria: ÖNORM B 3661 e B 4119			-		
Francia: classificazione E.S.T secondo CSTB		-	E(1)-S(d2)-T(r2)		
Materiali pericolosi	Devono essere indicati	-	Nessuno		

10

**La prestazione del prodotto secondo cifra 1 e cifra 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo cifra 9:**

Responsabile per l'allestimento della presente dichiarazione delle prestazioni è unicamente il produttore ai sensi della cifra 4.

Firmato per e a nome del produttore da:

Rorschach, il 21.06.2013



Ulrich Höing  
Responsabile Tecnica e sviluppo, Ampack AG, Rorschach